



FELT G 60

Tessuto non tessuto di poliestere termofissato su un lato

Caratteristiche

Felt G 60 è un tessuto non tessuto di poliestere da fiocco, di colore bianco, coesionato mediante agugliatura e termofissazione, con esclusione di leganti o collanti chimici, del peso di 60 gr/mq. Felt G 60 viene usato come armatura di rivestimenti realizzati con guaine liquide di ogni genere (bituminose, acriliche, epossidiche, poliuretaniche, ecc.), su pavimenti sottoposti a frequente pedonalità, in quanto migliora la resistenza meccanica del film realizzato con guaina liquida. L'armatura deve essere applicata in modo che venga completamente affogata nel prodotto che si sta usando. Teli adiacenti dell'armatura devono essere sormontati di almeno 5 cm.

Caratteristiche del prodotto

Massa areica: 60 gr/mq
Spessore: 0,45 mm
Resistenza a trazione longitudinale: 70 N/5 cm
Allungamento a trazione longitudinale: 75 %
Resistenza a trazione trasversale: 65 N/5 cm
Allungamento a trazione trasversale: 80 %
Resistenza alla lacerazione trapezoidale trasversale: 35 N
Resistenza alla lacerazione trapezoidale longitudinale: 30 N
Resistenza al punzonamento CBR: 131 N

Indicazioni di imballaggio

Grammature: 60 gr/mq
Lunghezza rotoli: 100 m
Larghezza rotoli: 1 m

Modalità di applicazione

Prima di stendere Felt G60, applicare una mano abbondante del prodotto impermeabilizzante sul sottofondo e subito dopo posizionare, o srotolare, il telo di poliestere sopra il materiale fresco. A questo punto premere con l'attrezzo di posa su tutta la superficie dell'armatura per farla impregnare e proseguire con la stesura fresco su fresco di altro materiale fino a completa saturazione di Felt G60.

Il sottofondo deve essere coerente, privo di inerti non legati (sassolini, ecc.) poiché compromettono l'adesione e la completa impregnazione del telo. Per il trattamento di giunti pavimento parete, angoli e spigoli si consiglia l'utilizzo di Felt Band 10 – 50 o di SA Band 80 per una maggiore facilità di applicazione.